



## ЦІЛЬОВА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ

*Розвиток наукових засад отримання,  
зберігання та використання водню в системах  
автономного енергозабезпечення*

**Розробка фізико-хімічних принципів створення високоємних  
гідридоутворюючих матеріалів і їх використання в  
стаціонарних системах зберігання водню та в якості електродів  
для електрохімічних систем енергетичного спрямування**

**проект № 11-20  
другий етап**

Науковий керівник: акад. НАНУ Солонін Ю.М.

Виконавці : пров.н.с., к.т.н. Єршова О.Г., с.н.с., к.ф.-м.н. Добровольський В.Д.

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Грудень 2020



## Метою досліджень на другому етапі робіт за проектом було:

*встановити* ефект каталітичної добавки Ni у зниженні термічної стійкості та покращенні кінетики десорбції водню з гідридної фази  $MgH_2$  механічного сплаву MC ( $MgH_2 + 10\%$  ваг. Ni), що отримано реактивним (в середовищі водню) механічним помелом в високоенергетичному планетарному млині суміші порошків  $MgH_2$  і Ni;

*встановлений ефект порівняти* з таким у випадку механічного сплаву MC ( $Mg + 10\%$  ваг. Ni) (отриманого на попередньому етапі робіт за проектом) і визначити який із двох застосованих способів отримання MC забезпечує його найкращі воденьсорбційні та кінетичні характеристики.


## Задачі 2-го етапу:

- отримати гідридну фазу  $MgH_2$  механічного сплаву магнію реактивним помелом на протязі 20 годин суміші  $MgH_2 + 10\%$  ваг. Ni (а не суміші  $Mg + 10\%$  ваг. Ni);
- провести рентгенофазовий аналіз отриманого MC ( $MgH_2 + 10\%$  ваг. Ni);
- дослідити методом ізобаричної термодесорбційної спектроскопії воденьсорбційні властивості, термічну стійкість гідридної фази  $MgH_2$  механічного сплаву магнію з Ni після його синтезу методом РМС та перших циклів гідрування-дегідрування з газової фази;
- дослідити кінетику процесу десорбції водню з гідридної фази  $MgH_2$  MC ( $MgH_2 + 10\%$  ваг. Ni);
- вивчити роль легуючого елементу Ni і способу отримання сплаву-нанокompозиту MC ( $MgH_2 + 10\%$  ваг. Ni) в зниженні температури та покращенні кінетики розкладу його гідридної фази  $MgH_2$ . Провести порівняльний аналіз воденьсорбційних та кінетичних характеристик отриманих на першому і другому етапі робіт за проектом механічних сплавів MC ( $Mg + 10\%$  ваг. Ni) і MC ( $MgH_2 + 10\%$  ваг. Ni) і з двох застосованих способів отримання MC визначити той, що забезпечує кращі характеристики, які необхідні для практичного застосування в стаціонарних умовах розроблених MC: більшу водневу ємність, більш швидку кінетику і низьку температуру розкладу їх гідридної фази  $MgH_2$ .


# Отримання гідридної фази $MgH_2$ механічного сплаву МС ( $MgH_2+10\%$ ваг. Ni) і проведення його рентгенофазового аналізу



Механічний сплав МС1 ( $MgH_2+10\%$  ваг. Ni) отримували методом реактивного механічного сплавлення (РМС) шляхом помелу суміші з порошку  $MgH_2$  (який отримували прямим гідруванням з газової фази порошку металічного магнію на установці типу Сівертса) і порошку металічного Ni. Помел проводили в кульовому млині фірми “Retch” із сталевими кулями в середовищі водню (тиск водню 1,2 МПа, швидкість обертання 450 об./хв., час помелу 20 год.). Для порівняння в тих же умовах помелу отримано гідридну фазу  $MgH_2$  без легуючого елементу Ni (механічний сплав МС2).



Дифракційна картина від зразку МС1 після його синтезу методом РМС



Дифракційна картина від зразку МС1 після гідрування з газової фази в 5-му циклі

Розмір кристалітів (d, nm) порошоків МС після їх гідрування в 5-му циклі, визначений методом апроксимації.

Механічний сплав	Розмір кристалітів d, nm
МС1 ( $MgH_2+10\%$ ваг.% Ni)	30
МС( $Mg + 10$ ваг.%Ni)	22

$$D_{hkl} = 0,94 \cdot \lambda / \beta \cdot \cos\theta$$

На дифракційному спектрі МС1 після РМС зареєстровано лінії, які належать гідридній фазі  $MgH_2$  з тетрагональною структурою та гідридним фазам  $Mg_2NiH_4$  і  $MgO$ . Визначені повнопрофільним методом Рітвельда параметри кристалічної ґратки гідридної фази  $MgH_2$  отриманого сплаву-композиту і об'єм V її елементарної комірки виявились рівними:  $a = 4,5280 \text{ \AA}$ ;  $c = 3,0217 \text{ \AA}$ ;  $V = 61,9530 \text{ \AA}^3$ .

В результаті перших 5-ох циклів дегідрування / гідрування зміни у фазовому складі МС1 не відбулося, а параметри кристалічної ґратки гідридної фази  $MgH_2$  сплаву-композиту і об'єм V її елементарної комірки виявились рівними:  $a = 4,5154 \text{ \AA}$ ;  $c = 3,0209 \text{ \AA}$ ;  $V = 61,593 \text{ \AA}^3$ .


# Дослідження методом ТДС воденьсорбційних властивостей, термічної стійкості гідридної фази $MgH_2$ механічного сплаву МС1 після його синтезу та перших циклів дегідрування - гідрування з газової фази.




Дослідження проводили на установці оригінальної конструкції, яка дозволяє:

- отримувати ізобари десорбції-ресорбції водню при постійних тисках від 0,1 до 1,0 МПа,
- вимірювати об'єм десорбованого водню із заданою швидкістю в середовищі водню,
- проводити гідрування-дегідрування зразків при тисках водню до 10 МПа і температурах від кімнатної до 1200 °С.


Маса всіх зразків МС складала 0,15 г, швидкість нагрівання 3 град/хв. Постійний тиск водню в реакторі складав 0,1 МПа.




Изобара десорбції водню із зразку МС1, що отримана після його синтезу методом РМС



Изобара десорбції водню із зразку МС1, що отримана після його 1-го гідрування з газової фази



Изобара десорбції водню із зразку МС1, що отримана після його 5-го гідрування з газової фази



Изобара десорбції водню із зразку МС2 (без добавки Ni)

Температура початку десорбції водню з гідридної фази  $MgH_2$  МС1 після її утворення методом РМС виявилась рівною 290 °С, а після прямого гідрування із газової фази - 288 °С в 1-му і в 5-му циклі дегідрування / гідрування.



В результаті реактивного помелу суміші порошоків  $MgH_2 + 10\%$  ваг. Ni на протязі 20 год. досягнуто водневої ємності 5,82 % ваг., а в результаті гідрування із газової фази - 5,5 % ваг. після 1-го та 5,1 % ваг. після 5-го циклу дегідрування / гідрування.

Циклічне гідрування МС1 із газової фази, не дивлячись на інші умови (температура, тиск водню), не привело до суттєвих змін характеру кривої десорбції і її положення в шкалі температур, що може свідчити про зворотність процесу дегідрування - гідрування отриманого механічного сплаву.

Механічний сплав-композит	Після РМС		Після ГГФ, 1 ц. гідр-ня		Після ГГФ, 5 ц. гідр-ня	
	T, °C	$C_{H_2}$ , %ваг	T, °C	$C_{H_2}$ , %ваг	T, °C	$C_{H_2}$ , %ваг
МС1 ( $MgH_2 + 10$ ваг.% Ni)	290	5,82	288	5,5	288	5,1
МС ( $Mg + 10$ ваг.% Ni)	295	6,1	295	5,94	288	5,6
МС2 (Mg без добавки Ni)	288	7,4	290	6,3	288	6,6

# Дослідження кінетики процесу десорбції водню з гідридної фази $MgH_2$ механічного сплаву $MC1$

Кінетику десорбції водню з гідридної фази  $MgH_2$   $MC1$  після його гідрування із газової фази ( $400\text{ }^\circ\text{C}$ , тиск водню в реакторі  $5,0\text{ МПа}$ , охолодження зразку з піччю) досліджували *в умовах постійного тиску водню в реакторі  $0,1\text{ МПа}$  і при температурах  $310$  та  $330\text{ }^\circ\text{C}$ .*



**Кінетичні криві десорбції водню з гідридних фаз  $MgH_2$   $MC1$ , що отримані при температурах  $310$  і  $330\text{ }^\circ\text{C}$  і тиску водню в реакторі  $0,1\text{ МПа}$**

*Встановлено, що додавання до магнію  $10\%$  ваг.  $Ni$  призводить до суттєвого покращення кінетики процесу десорбції водню з гідридної фази  $MgH_2$  механічного сплаву  $MC1$ , про що свідчить скорочення в  $11$  разів часу виділення з неї половини і всього водню при його тиску в реакторі  $0,1\text{ МПа}$  і температурі  $330\text{ }^\circ\text{C}$  в порівнянні з гідридною фазою  $MgH_2$  без легуючих елементів.*

*Найкращі воденьсорбційні та кінетичні характеристики забезпечує спосіб отримання  $MC$  ( $Mg + 10\%$  ваг.  $\% Ni$ ) шляхом реактивного помелу суміші порошків  $Mg + 10\%$  ваг.  $Ni$ . Час виділення всього водню скорочується в  $16$  разів в порівнянні з  $MC2$  ( $Mg$  без добавки  $Ni$ )*

Грудень 2020

Зразок	310 °C		330 °C	
	$\tau_{1/2}$	$\tau_f$	$\tau_{1/2}$	$\tau_f$
$MC1$ ( $MgH_2 + 10\%$ ваг. $\% Ni$ )	3,4	10	2,5	7
$MC$ ( $Mg + 10\%$ ваг. $\% Ni$ )	2,2	7	1,6	5
$MC2$ ( $Mg$ без добавки $Ni$ )	55	130	30	80

## В И С Н О В К И

1. Методом реактивного механічного сплавлення синтезовано механічний сплав-нанокомпозит  $MC(MgH_2+10\text{ваг. \% Ni})$ ; з застосуванням термодесорбційної спектроскопії при постійному тиску водню 0,1 МПа в реакторі досліджено воденьсорбційні характеристики, термічну стійкість та кінетику десорбції водню з гідридної фази  $MgH_2$  отриманого МС як зразу після його синтезу, так і після перших циклів гідрування-дегідрування із газової фази.

2. З аналізу отриманих ізобаричних кривих десорбції водню з гідридної фази  $MgH_2$  синтезованого МС встановлено, що в результаті реактивного помелу суміші порошків  $MgH_2 + 10\% \text{ваг. Ni}$  на протязі 20 год. досягнуто водневої ємності 5,82 % ваг., в результаті гідрування із газової фази - 5,5 % ваг. після 1-го та 5,1 % ваг. після 5-го циклу гідрування / дегідрування. Температура початку десорбції водню з гідридної фази  $MgH_2$  МС1 після її утворення методом РМС виявилась рівною 290 °С, а після прямого гідрування із газової фази - 288 °С в 1-му і в 5-му циклі гідрування / дегідрування. Помітної деградації воденьсорбційних властивостей в результаті перших 5 циклів гідрування / дегідрування МС1 не встановлено.

3. Встановлено, що додавання до магнію 10 % ваг. Ni призводить у випадку  $MC(MgH_2 + 10\% \text{ваг. Ni})$  до скорочення в 11 разів часу виділення з його гідридної фази  $MgH_2$  всього водню при його тиску в реакторі 0,1 МПа і температурі 330 °С в порівнянні з гідридною фазою  $MgH_2$  без легуючих елементів. У випадку  $MC(Mg+10\% \text{ваг. Ni})$  вищевказане скорочення часу виділення всього водню складає 16 разів.

4. Показано, що з двох застосованих способів отримання МС більш швидко кінетику процесу десорбції водню забезпечує спосіб отримання механічного сплаву-нанокомпозиту шляхом реактивного помелу суміші порошків  $Mg + 10\% \text{ваг. Ni}$  завдяки меншому розміру зерен гідридної фази  $MgH_2$ , утвореної в результаті застосування саме цього способу.

5. Досліджено роль легуючого елементу Ni в покращенні кінетики розкладу гідридної фази  $MgH_2$  механічних сплавів-композитів  $MC(Mg + 10\% \text{ваг. Ni})$  і  $MC(MgH_2 + 10\% \text{ваг. Ni})$ . Показано, що найбільше покращення кінетики і збільшення швидкості десорбції водню з гідридної фази  $MgH_2$  у випадку її легування Ni в порівнянні з легуванням Ti і Fe корелює з найбільшою спроможністю у атомів Ni (в порівнянні з атомами Ti і Fe) перешкоджати забрудненню поверхні часток гідридної фази  $MgH_2$  каталітичними ядами, що здатні блокувати активні центри і перешкоджати дисоціативній хемосорбції молекулярного водню при гідруванні і його рекомбінації при дегідруванні сплаву.

**ПУБЛІКАЦІЇ 2020 р.**

1. O.G. Ershova, V.D. Dobrovolsky, Yu.M. Solonin **PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE** V. 21, N 1 (2020) p.167-175
2. О.Г. Ершова, В.Д.Добровольський, Ю.М. Солонин //XXI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ» 14 – 15 ТРАВНЯ 2020 року. С. 243-247
3. О.Г. Єршова, В.Д. Добровольський, Ю.М. Солонін, О. Ю. Коваль. // **Відновлювана енергетика** 2020; 4. – с. 7- 14.
4. O.G. Ershova, V.D. Dobrovolsky, Yu.M. Solonin // **International Independent Scientific Journal**, 2020. – v.1 – N 20. – p. 35-45.
5. О.Г.Єршова, В.Д.Добровольський, Ю.М.Солонін. Механосинтез гідридоутворюючого сплаву Mg+10% ваг.Ni помелом суміші порошків MgH<sub>2</sub> і Ni та дослідження його воденьсорбуючих властивостей, температури і кінетики розкладу // **Водень і паливні комірки в системах автономного енергозабезпечення**. Тез. доповід.- Київ: грудень 2020





**Інститут проблем  
матеріалознавства  
ім. І.М. Францевича  
НАН України**

**Дякуємо за увагу**

**Frantsevych Institute  
for Problems of  
Materials Science,  
NASU,  
3 Krzhyzhanovsky str.,  
03142 Kyiv,  
Ukraine**

**Thank you for attention**