

## Вуглецеві нанотрубки та нановолокна тугоплавких сполук


Вуглецеві нанотрубки (С) та нановолокна тугоплавких сполук синтезували як методом хімічного газофазного осадження, (SiC, TiC, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, TiB<sub>2</sub>), так і прямим синтезом (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>) в проточному трубчатому реакторі. Розробки захищені 3 патентами України: № 78916, № 79767, № 81534

### Установка для синтезу нанотрубок та нановолокон





### С нанотрубки

- C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> → C<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>
- CCl<sub>4</sub> → C<sub>2</sub> + 4Cl<sub>2</sub>
- 2C7H<sub>8</sub> → 7C<sub>2</sub> + 8H<sub>2</sub>
- C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>O<sub>H</sub> → C<sub>2</sub> + H<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O




TEM зображення вуглецевих нанотрубок

### SiC нановолокна




SEM та TEM зображення нановолокон SiC

### TiC нановолокна



SEM-зображення нановолокон TiC

### TiB<sub>2</sub> нановолокна



SEM-зображення нановолокон TiB<sub>2</sub>

### Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> нановолокна

- 3SiCl<sub>4</sub> + 4NH<sub>3</sub> = Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> + 12HCl
- 3Si + 4NH<sub>3</sub> = Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>



SEM та TEM-зображення нановолокон Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>

### Застосування нанотрубок та нановолокон

- Армування фторопласти вуглецевими нанотрубками значно покращує його антифрикційні властивості і дає змогу створювати металополімерні триботехнічні матеріали, здатні працювати в умовах відсутності мастил при швидкості ковзання 1 м/с і тиску до 2,0 МПа.
- Використання нановолокон тугоплавких сполук в якості арматури нітридної кераміки дає змогу підвищити її міцність та тріщиностійкість в 2-3 рази.
- ІПМ НАН України разом з Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка розробляє пристрій для очищення викидних газів ДВЗ, в якому носієм є нановолокна SiC.

№ № п/п	Матеріал – бронза пориста просочена -	Тиск, МПа			
		0,5	1,0	1,5	2,0
1	чистий фторопластом	25	50	100	-
2	фторопласт + 1% волокон	10	35	40	70
3	фторопласт + 3% волокон	0	0	20	50
4	фторопласт + 5% волокон	0	0	10	30
5	фторопласт + 10% волокон	0	0	10	25

Вплив тиску на інтенсивність зношування пористої бронзи, просоченої фторопластом, наповненої нановуглецевими волокнами, V = 1 м/с